

## TECHNISCHES DATENBLATT



# SUNWORKER CRISTAL

Sonnenschutz

| EIGENSCHAFTEN | MESSWERTE |        | EINHEITEN | NORMEN |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|
|               | KETTE     | SCHUSS |           |        |

## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|                         |   |  |                  |            |
|-------------------------|---|--|------------------|------------|
| Materialzusammensetzung | 100% Polyester hochfest   |  |                  |            |
| Ausrüstung              | Das Gewebe ist mit massegefärbten PVC beschichtet und mit einer transluzenten PVC-Folie kaschiert |  |                  |            |
| Bindungsart             | Schußraschel  |  |                  | ISO 7211-1 |
| Gewicht                 | 455   |  | g/m <sup>2</sup> | ISO 2286-1 |
| Breite                  | 137   |  | cm               | EN 1773    |
| Materialdicke           | 0.52  |  | mm               | ISO 2286-3 |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MESSWERTE

|                         |         |     |     |             |
|-------------------------|---------|-----|-----|-------------|
| Brandklasse             | M1      |     |     | NF P 92 503 |
| Brandklasse             | B1      |     |     | DIN 4102    |
| Brandklasse             | C1      |     |     | UNI 9176    |
| Reissfestigkeit         | 265     | 172 | daN | ISO 13934-1 |
| Weiterreissfestigkeit   | 58      | 30  | daN | DIN 53.363  |
| Wassersäule (Schmerber) | > 10000 |     | mm  | ISO 811     |

## ANWENDUNG

|                        |                                  |  |       |  |
|------------------------|----------------------------------|--|-------|--|
| Rollenlänge            | 30                               |  | l/m   |  |
| Empfohlene Anwendungen | Pergolas, Sonnensegel, Pavillons |  |       |  |
| Garantie               | 5                                |  | Jahre |  |
| Temperatur-Bereich     | -30 >> +70                       |  | C°    |  |

Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte (Messtoleranz +/-5%)

### Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

